

Comment utilise t'on les différentes parties d'un chêne

Dans les chênaies de nos forêts nous pouvons définir 4 qualités de bois, noté A,B,C et D .

Mais attention, un chêne ne comporte pas nécessairement l'ensemble des différentes qualités.

Les têtes d'arbre

Finissent en général en bois d'énergie.

La qualité D :

Un peu médiocre, de nombreux défauts tolérés.

Ce bois servira pour du bois de traverse par exemple.

Environ 28% de l'arbre

La qualité C :

Des noeuds sains sont possibles.

Ce bois servira pour du plot en charpente.

Environ 50% de l'arbre

La qualité B :

1 à 2 petits noeuds au mètre linéaire.

Ce bois servira pour l'ameublement les parquets, mais aussi comme merrains ou du plot.

Environ 18% de l'arbre

La qualité A :

N'a aucun défaut. Ce bois servira pour le tranchage, l'ébénisterie.

Environ 4% de l'arbre

